

굿바이누수 방수크림

일액형 수용성 도막방수재



굿바이 누수 방수크림은 수용성 아크릴에멀전 수지계 도료입니다. 우수한 부착력 및 방수성능을 가지고 있어 각종 균열, 크랙 부위에 적용시 수분침투를 막을 수 있는 수용성 도막 방수재이며, 1액형의 크림 타입으로 시공편의성 또한 우수한 제품입니다.

용도	수용성 도막 방수재 (창틀, 바닥크랙, 조인트 및 각종 균열부위)
----	--------------------------------------

제품특성

페인트타입	수용성 아크릴에멀전 (1액형)			
제품 특성	구 분	10℃	20℃	30℃
	지축건조	4시간	3시간	2시간
	경화건조	8시간	6시간	4시간
	재도장 가능시간(최소)	8시간	6시간	4시간
	상기 가사시간 및 후속도장시간은 실험실 조건에서 측정하였으며 시공 현장에 따라 달라질 수 있습니다.			
비중	약 1.2	희석율	무희석	
색상	백색 (건조 후 투명)	저장기간	12개월 (미개봉시)	
이론도포량	0.8 kg/m²	건조도막두께	0.3 mm	
혼합비	1액형	포장단위	1.2 kg	

사용방법

표면처리	콘크리트는 기온이 21℃, 상대습도 50%에서 최소 28일 이상 양생시키십시오. 바탕면의 유분, 수분, 모래, 먼지, 레이턴스 등 기타 이물질들을 완전히 제거하고, 평탄성을 유지 하십시오. 고강도 콘크리트(260kg/cm ² 이상)인 경우에는 블라스팅, 칩핑, 그라인딩 등으로 전처리 작업을 실시하고 도장하여 부착성능을 확인하십시오.
도장조건	대기온도 : 5~35℃, 표면온도 : 40℃ 이하, 상대습도 : 80% 이하 콘크리트 함수율 : 5% 이하 수용성 제품으로 5℃ 이상의 온도에서 시공하십시오. (동결, 크랙, 물성 저하 현상 발생)
도장방법	1) 도포할 작업부위의 유분, 수분, 모래, 먼지, 레이턴스 등 기타 이물질들을 완전히 제거합니다. 2) 마스킹 테이프를 사용하여 보양 작업을 합니다 3) 고무 및 실리콘헤라, 납작주걱, 붓 등을 사용하여 도장합니다 4) 기존(2년이상) 실리콘 위에 작업시 분진 제거만 하여 넓게 작업합니다. (기존 실리콘 표면을 제거 하거나, 신규 실리콘 작업을 했을 경우 접착 불량 발생 할 수 있습니다.) 5) 메지 파손 부위는(3mm이상) 소량의 물과 희석하여 몰탈(시멘트)과 같이 교반 후 보수하여 주십시오.
비고	1) 시공 후 12시간 이내에 물 접촉을 피합니다 (완전경화 72시간) 2) 희석제 사용시 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 희석 사용을 금지합니다 3) 도장 후 완전건조가 되기 전에 비를 맞을 경우, 도막표면에 백화현상이 발생될 수 있으니 주의 하십시오 4) 과도막(1회에 1mm이상) 형성시 경화불량 및 도막에 크랙이 발생할 수 있으니, 규정도막두께 이하로 도장되어야 합니다 5) 사용 후 보관시 밀봉하여 서늘한 곳에 보관 하시고, 동결예(얼지않게) 주의 하십시오. 6) 세척이 잦은 베란다 및 욕실 바닥/벽면 타일 및 메지 부분은 부착 불량이 될 수 있습니다.

굿바이누수 방수크림

일액형 수용성 도막방수재



취 급 시 주의사항

- 1) 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 유아, 아동용 용구 및 식품 저장 용기에의 도장을 금합니다.
- 2) 용도 이외의 사용을 금합니다. (냄새 맡기, 연료등으로 사용금지)
- 3) 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~ 35°C)의 건냉암소에 보관하시고 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.
- 4) 운반 및 취급시 제품손상 또는 부상발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출시 모래 등으로 흡수시켜 제거하십시오.
- 5) 눈 및 피부에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 6) 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고, 호흡이 불규칙적이거나 상태가 좋지 않을 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 7) 섭취했을 경우 즉시 전문의의 진단을 받으십시오,無理하게 토해내지 마시고, 구토 시 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단시 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.
- 8) 밀폐된 장소에서의 도장 작업 및 건조 시 충분히 환기시켜 주시는 것이 좋습니다.
- 9) 증기흡입, 피부 접촉시, 두통, 피부염등을 유발할 수 있으므로, 가급적 필요한 보호구(마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 착용 후, 작업하십시오.
- 10) 환경오염 방지를 위해 내용물은 완전히 사용하고, 잔량은 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오. 내용물이 하수도나 강물, 토양 하천등에 유입되지 않도록 주의 하십시오. (우천시 도장금지)
- 11) 기타 자세한 사항은 폐사 소비자문화센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS) 및 기술자료, 시방서를 참조하십시오.

도 장 시 주의사항

- 1) 비 오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C 이하) 및 기온이 높은 날(소지온도 40°C 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생, 백화현상등)
- 2) 본 제품은 일액형으로 타 도료와 혼합하여 사용하지 마시고, 특수한 소지(타일면, 강화콘크리트등), 선행 도막 또는 구도막 위에 보수도장시 사전에 시험도장을 한 후 이상이 없으면 도장하십시오.(부착력, 색변짐, 투명도 등 확인)
- 3) 도장 시 도장면의 먼지, 기름때, 물기, 녹 및 기타 이물질들을 완전히 제거하시고, 보수 도장 시 소지표면의 구도막 및 초킹 물질 등을 완전히 제거하십시오.
- 4) 페인트가 묻지 말아야 할 부분은 마스킹 테이프, 비닐 등으로 가려 주십시오.
- 5) 도장하기 전 입자가 균일하게 혼합되도록 잘 저어 주십시오.(교반 시 기포 유입 주의)
- 6) 도장 시 규정된 도장순서와 도포량(도막두께, 기술자료집 참조)으로 도장하여야 도막성능을 발휘할 수 있으며, 한 번에 과잉 도막두께로 도장하는 것을 금합니다.
- 7) 도장(Touch-up 도장 포함)시에 동일제품, 색상, 롯데라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다. 가급적 동일 제조번호(LOT NO.)의 제품, 동일 도장 용구 및 방법에 의해 도장을 하시고, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.
- 8) 도장면이 신축 콘크리트 및 몰탈면인 경우 충분히 양생되어 pH 7~9(20°C 기준, 30일 이상 양생) 및 함수율이 6% 이하인 경우에 도장하십시오. 함수율이 6%이상에서 도장시 파리, 부착불량, 건조불량, 도막 갈라짐 등 도막불량이 발생합니다.
- 9) 동결기 및 시멘트 견출이나 미장면 초킹(CHALKING)소지, 흡수차가 심한 면, 시멘트 용출이 심한 부위, 상태가 불량한 구도막 부위(특히 염분이 많은 바닷가, 자외선이 강한 곳, 저급도로 도장 부위)는 부착불량 방지, 탈색 및 소지 조정을 위해 적합한 하지처리제를 추천 희석비로 희석하여 선행 도장하여 주시기 바랍니다.
- 10) 콘크리트에 갈라진 곳이나 파인 부분은 V자로 자르고 퍼티(PUTTY, 빠대)로 메운 후 연마하여 평활하게 하십시오.
- 11)반복하여 도장할 경우에는 충분히 건조된 것을 확인한 후, 도장해야 미경화, 흐름현상(SAGGING) 및 도막 주름현상을 방지하고 얼룩이나 붓 자국이 남지 않습니다. (추천도막두께 및 재도장 가능시간 기술자료집 참조)
- 12) 도장 작업시 서투른 방향 바꿈이나 계면의 이음매 부분에서 이색현상이 발생할 수 있으니 일정한 방향으로 연속도장 하십시오.

도장시 주의사항

- 13) 붓, 롤러 사용시 구석진 부분은 먼저 붓이나 작은 롤러로 도장하시고, 넓은 면적은 로라를 사용하시면 편리합니다.
- 14) 무희석 제품으로, 희석 시 흐름현상(SAGGING), 경도저하, 이색현상, 건조불량 및 기타 작업성, 일반물성에 영향을 미칠 수 있으니 피하십시오.
- 15) 구도막(기존 타일면 포함) 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 16) 사용 공구는 전용 희석제로 씻어서 보관하십시오.
- 17) 실제소요량은 바탕면 상태, 도장 방법 및 도장 조건에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 18) 본 도료 도장 후 충분한 성능은 20°C에서 7일 후 발휘됩니다.
- 19) 본 제품을 저장기간(제조일로부터 12개월) 내에 사용하십시오. 보관상태에 따라 사용은 가능하나 장기간 보관 시 변질, 침전 등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실에 문의 후 사용하시기 바랍니다.

발행일 : 2024. 06.

※모든 자료는 실험실에서 이론과 경험으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다. 도포량은 도장해야 할 표면의 형태, 표면조도, 도장시의 기후조건, 도장방법에 따라 변경될 수 있으니 사용자께서는 충분히 검토한 후 사용해 주시길 바랍니다.

NOROO 노루페인트